

江门公用水管网查漏数据（样例数据）

工单编号	时间	区域	所在社区	位置	管径	管材	漏点水量 (m³/h)	测量方法	漏点原因	漏点类别
XJ-WX20231225096	2023/12/26	江海	礼乐	礼**号	DN50	镀锌	4.59	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20231220006	2023/12/26	江海	沼头	酸**号	DN25	镀锌	2.42	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20231220007	2023/12/26	江海	沼头	酸**号	DN25	镀锌	2.42	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20231222132	2023/12/26	江海	江南	天**位	DN100	镀锌	5.99	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20231225007	2023/12/26	江海	沼头	丰**号	DN50	镀锌	4.59	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20231225098	2023/12/26	江海	沼头	正**旁	DN100	镀锌	5.99	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20231223042	2023/12/27	江海	礼乐	大**面	DN100	镀锌	5.99	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20231227003	2023/12/27	江海	江南	河**号	DN50	镀锌	4.59	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20231222124	2023/12/27	东区	丹井	王**号	DN100	镀锌	5.99	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20231222125	2023/12/27	东区	丹井	王**号	DN80	镀锌	3.39	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20231225097	2023/12/28	东区	范罗岗	新**号	DN100	镀锌	5.99	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20231225005	2023/12/28	东区	江华	江**号	DN80	镀锌	3.39	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20231214053	2023/12/28	江海	礼乐	礼**号	DN32	镀锌	3.35	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20231218082	2023/12/28	江海	礼乐	礼**号	DN32	镀锌	3.35	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20231222130	2023/12/28	江海	礼乐	礼**园	DN15	镀锌	1.4	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20231228013	2023/12/28	江海	礼乐	礼**号	DN20	镀锌	1.84	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20231227005	2023/12/28	江海	麻一	麻**号	DN20	镀锌	1.84	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20231228007	2023/12/29	江海	南泉	南**号	DN80	镀锌	3.39	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20231228008	2023/12/29	江海	南泉	南**号	DN80	PE	3.39	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20231228011	2023/12/29	江海	礼乐	礼**号	DN25	镀锌	2.42	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20231228008	2023/12/29	江海	礼乐	礼**号	DN80	镀锌	3.39	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20231228009	2023/12/29	东区	范罗岗	高**号	DN40	镀锌	3.68	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20231228010	2023/12/29	东区	范罗岗	高**号	DN20	镀锌	1.84	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20231228012	2023/12/29	东区	范罗岗	蓬**号	DN40	镀锌	3.68	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20231227002	2023/12/29	东区	江北	江**号	DN20	镀锌	1.84	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20231225004	2023/12/29	东区	良化	良**二	DN80	镀锌	3.39	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20231222014	2023/12/29	东区	育德	聚**幢	DN80	镀锌	3.39	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20231228080	2023/12/29	东区	农林	环**号	DN80	镀锌	3.39	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20231229003	2023/12/29	东区	良化	良**号	DN80	镀锌	3.39	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20231229004	2023/12/29	东区	良化	良**号	DN80	镀锌	3.39	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20231229086	2023/12/29	东区	白石	白**月	DN65	镀锌	4.19	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20231221009	2023/12/29	东区	育德	怡**幢	DN80	镀锌	3.39	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20231229084	2023/12/30	东区	农林	东**号	DN80	镀锌	3.39	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20231228081	2023/12/30	西区	杜阮	西**1	DN80	镀锌	3.39	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20231229083	2023/12/30	东区	天福	嘉**二	DN80	镀锌	3.39	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20231226093	2023/12/30	江海	礼乐	礼**号	DN20	镀锌	1.84	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20231229001	2023/12/31	江海	礼乐	礼**号	DN20	镀锌	1.84	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20231222129	2024/1/1	江海	沼北	沼**区	DN50	镀锌	4.59	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20231226098	2024/1/2	江海	礼乐	礼**号	DN20	镀锌	1.84	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20231225095	2024/1/2	江海	礼乐	礼**号	DN20	镀锌	1.84	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20231225006	2024/1/2	江海	沼头	那**号	DN40	镀锌	3.68	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20231220096	2024/1/2	江海	沼头	那**一	DN25	镀锌	2.42	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20231218081	2024/1/2	江海	南苑	南**号	DN80	镀锌	3.39	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20231226099	2024/1/2	江海	外海	仓**号	DN20	镀锌	1.84	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20231226100	2024/1/2	江海	南泉	南**号	DN40	PE	3.68	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20240102009	2024/1/2	东区	江华	江**号	DN50	镀锌	4.59	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20240102003	2024/1/3	东区	江华	江**号	DN40	镀锌	3.68	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20240103004	2024/1/3	东区	江华	江**号	DN80	镀锌	3.39	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20240102064	2024/1/3	东区	横岭	龙**号	DN50	镀锌	4.59	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20240102004	2024/1/3	东区	横岭	横**1	DN100	镀锌	5.99	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20231229083	2024/1/3	江海	礼乐	礼**面	DN50	镀锌	4.59	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20231226009	2024/1/3	江海	礼乐	礼**二	DN20	镀锌	1.84	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20231229002	2024/1/4	江海	礼乐	礼**号	DN20	镀锌	1.84	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20231229081	2024/1/4	江海	礼乐	礼**号	DN20	镀锌	1.84	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20240103079	2024/1/4	江海	沼北	沼**幢	DN80	镀锌	3.39	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20231218079	2024/1/4	江海	江南	翠**三	DN80	镀锌	3.39	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20240104048	2024/1/4	西区	杜阮	江**三	DN80	镀锌	3.39	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20240103081	2024/1/4	西区	水盛	永**号	DN80	镀锌	3.39	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20240103072	2024/1/4	东区	育德	尚**3	DN80	镀锌	3.39	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20240104001	2024/1/4	东区	农林	农**号	DN80	镀锌	3.39	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20240104002	2024/1/5	东区	农林	农**号	DN80	镀锌	3.39	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20240105005	2024/1/5	东区	农林	建**号	DN50	镀锌	4.59	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20231226097	2024/1/5	江海	礼乐	礼**号	DN32	镀锌	3.35	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20231226095	2024/1/5	江海	礼乐	礼**号	DN32	镀锌	3.35	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20231220095	2024/1/5	江海	沼北	江**面	DN40	镀锌	3.68	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20240103073	2024/1/5	江海	麻一	麻**号	DN15	镀锌	1.4	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20240103075	2024/1/5	江海	麻一	麻**号	DN100	镀锌	5.99	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20240104046	2024/1/5	江海	沼头	那**号	DN40	镀锌	3.68	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20240103073	2024/1/5	江海	麻一	麻**号	DN100	镀锌	5.99	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞
XJ-WX20240104046	2024/1/5	江海	沼头	那**号	DN40	镀锌	3.68	定额法	使用时间长, 霉烂穿孔	腐蚀孔洞