

试样信息

项 目		技术要求				实测结果				单项评定		
表观密度(kg/m ³)		≥2600				----				----		
松散堆积密度(kg/m ³)		----				----				----		
紧密堆积密度(kg/m ³)		----				----				----		
松散堆积密度空隙率(%)		≤47				----				----		
紧密堆积密度空隙率(%)		----				----				----		
吸水率(%)		----				----				----		
含水率(%)		----				----				----		
碎石泥粉含量(%)		≤0.5				0.2				合格		
泥块含量(%)		≤0.7				0.3				合格		
针片状颗粒含量(%)		≤15				10				合格		
碎石磨耗率(%)		----				----				----		
坚固性(以重量损失%计)		----				----				----		
硫化物及硫酸盐含量(以SO ₃ %计)		----				----				----		
有机物	比标准颜色(比色法)	浅				----				----		
	抗压强度比	≥0.95				----				----		
强度	岩石立方体(MPa)	----				----				----		
	压碎指标(%)	≤30				12				合格		
碱活性		<0.10				----				----		
贝壳含量		----				----				----		
筛孔尺寸(mm)		75	63	53	37.5	31.5	26.5	19	16	9.5	4.75	2.36
累计筛余(%)	检验结果	----	----	----	0	0	3	44	67	93	97	98
	标准值	----	----	----	0	0~5	----	15~45	----	70~90	90~100	95~100

项 目				技术要求				实测结果				单项评定		
表观密度(kg/m³)				≥2600				2710				合格		
松散堆积密度(kg/m³)				----				1490				----		
紧密堆积密度(kg/m³)				----				----				----		
松散堆积密度空隙率(%)				----				----				----		
紧密堆积密度空隙率(%)				----				----				----		
吸水率(%)				----				----				----		
含水率(%)				----				----				----		
碎石泥粉含量(%)				≤0.5				0.3				合格		
泥块含量(%)				≤0.1				0.1				合格		
针片状颗粒含量(%)				≤8				7				合格		
碎石磨耗率(%)				----				----				----		
坚固性(以重量损失%计)				----				----				----		
硫化物及硫酸盐含量(以SO ₃ %计)				----				----				----		
有机物	比标准颜色(比色法)			浅				----				----		
	抗压强度比			≥0.95				----				----		
强度	岩石立方体(MPa)			----				----				----		
	压碎指标(%)			≤20				11				合格		
碱活性				<0.10				----				----		
贝壳含量				----				----				----		
筛孔尺寸(mm)		75	63	53	37.5	31.5	26.5	19	16	9.5	4.75	2.36		
累计筛余(%)	检验结果	----	----	----	----	0	0	5	28	89	100	100		
	标准值	----	----	----	----	----	0	0~15	----	85~100	95~100	----		

[illegible]