

检测结果									
项 目		技术要求			实测结果			单项评定	
		I	II	III					
表观密度 (kg/m ³)		≥2500	≥2500	≥2500	2600			合格	
松散堆积密度 (kg/m ³)		≥1400	≥1400	≥1400	1420			合格	
紧密堆积密度 (kg/m ³)		----	----	----	----			----	
松散堆积密度空隙率 (%)		≤44	≤44	≤44	----			----	
紧密堆积密度空隙率 (%)		≤44	≤44	≤44	----			----	
吸水率 (%)		----	----	----	----			----	
含水率 (%)		----	----	----	0.8			----	
含泥量 (按质量计) (%)		≤1.0	≤3.0	≤5.0	4.0			合格	
泥块含量 (按质量计) (%)		0	≤1.0	≤2.0	0.0			合格	
轻物质 (按质量计) (%)		≤1.0	≤1.0	≤1.0	----			----	
云母 (按质量计) (%)		≤1.0	≤2.0	≤2.0	----			----	
氯化物 (氯离子质量计) (%)		≤0.01	≤0.02	≤0.06	0.004			合格	
坚固性	硫酸钠溶液法	----	----	----	----			----	
	压碎指标法	≤20	≤25	≤30	----			----	
有机物 (比色法)		浅于标准溶液	浅于标准溶液	浅于标准溶液	----			----	
碱活性		----			----			----	
硫化物及硫酸盐含量 (以SO ₃ %)		≤0.5	≤0.5	≤0.5	----			----	
亚甲蓝值		≤1.4			----			----	
公称粒径		5.00mm	2.50mm	1.25mm	630 μm	315 μm	160 μm	细度模数	
累计筛余 (%)	检验结果	0	20	48	82	95	98	3.4	
	II 区标准值	10~0	35~5	65~35	85~71	95~80	100~90		

检测结果									
项 目		技术要求					实测结果		单项评定
		I	II	III					
表观密度(kg/m ³)		≥2500	≥2500	≥2500			2580		合格
松散堆积密度(kg/m ³)		≥1400	≥1400	≥1400			1460		合格
紧密堆积密度(kg/m ³)		----	----	----			----		----
松散堆积密度空隙率(%)		≤44	≤44	≤44			----		----
紧密堆积密度空隙率(%)		≤44	≤44	≤44			----		----
吸水率(%)		----	----	----			----		----
含水率(%)		----	----	----			0.4		----
含泥量(按质量计)(%)		≤1.0	≤3.0	≤5.0			4.5		合格
泥块含量(按质量计)(%)		0	≤1.0	≤2.0			1.0		合格
轻物质(按质量计)(%)		≤1.0	≤1.0	≤1.0			----		----
云母(按质量计)(%)		≤1.0	≤2.0	≤2.0			----		----
氯化物(氯离子质量计)(%)		≤0.01	≤0.02	≤0.06			0.005		合格
坚固性	硫酸钠溶液法	----	----	----			----		----
	压碎指标法	≤20	≤25	≤30			----		----
有机物(比色法)		浅于标准溶液	浅于标准溶液	浅于标准溶液			----		----
碱活性		----					----		----
硫化物及硫酸盐含量(以SO ₃ %)		≤0.5	≤0.5	≤0.5			----		----
亚甲蓝值		≤1.4					----		----
公称粒径		5.00mm	2.50mm	1.25mm	630 μm	315 μm	160 μm	细度模数	
累计筛余(%)	检验结果	1	20	34	54	72	84	2.6	
	II区标准值	----	----	----	----	----	----		

检测结果									
项 目		技术要求					实测结果		单项评定
		I	II	III					
表观密度(kg/m ³)		≥2500	≥2500	≥2500			2580		合格
松散堆积密度(kg/m ³)		≥1400	≥1400	≥1400			1460		合格
紧密堆积密度(kg/m ³)		----	----	----			----		----
松散堆积密度空隙率(%)		≤44	≤44	≤44			----		----
紧密堆积密度空隙率(%)		≤44	≤44	≤44			----		----
吸水率(%)		----	----	----			----		----
含水率(%)		----	----	----			0.4		----
含泥量(按质量计)(%)		≤1.0	≤3.0	≤5.0			4.5		合格
泥块含量(按质量计)(%)		0	≤1.0	≤2.0			1.0		合格
轻物质(按质量计)(%)		≤1.0	≤1.0	≤1.0			----		----
云母(按质量计)(%)		≤1.0	≤2.0	≤2.0			----		----
氯化物(氯离子质量计)(%)		≤0.01	≤0.02	≤0.06			0.005		合格
坚固性	硫酸钠溶液法	----	----	----			----		----
	压碎指标法	≤20	≤25	≤30			----		----
有机物(比色法)		浅于标准溶液	浅于标准溶液	浅于标准溶液			----		----
碱活性		----					----		----
硫化物及硫酸盐含量(以SO ₃ %)		≤0.5	≤0.5	≤0.5			----		----
亚甲蓝值		≤1.4					----		----
公称粒径		5.00mm	2.50mm	1.25mm	630 μm	315 μm	160 μm	细度模数	
累计筛余(%)	检验结果	1	20	34	54	72	84	2.6	
	II区标准值	----	----	----	----	----	----		