

记录编号	批次编号	实验日期	多孔硅中 位粒径	孔径尺寸	多巴胺浓 度	真空度	浸渍高压	多巴胺保 压时间	烘干温度	氧化石墨 烯浓度	还原剂种 类	氧化石墨 烯还原剂 质量比	氧化石墨 烯保压时 间
REC_000001	BATCH_0001	2019-02-01	8	100	0.2	0.07	3	1	94	0.5	水合肼	1:2	1.2
REC_000002	BATCH_0001	2019-02-01	10	200	0.3	0.08	4	2	74	1	氢氧化钠	1:2	1.9
REC_000003	BATCH_0001	2019-02-01	12	400	0.5	0.09	5	3	82	1.5	氢氧化钾	2:4	2.7

热处理温度	热处理时间	惰性气体类型	首次放电容量	首次库仑效率	50周循环保持率	比表面积	石墨烯含量	研究员编号	设备编号	质量评分	质量等级
600	2	N2	2244.4	83.7	54.9	79.2	0.6	R001	EQ_001	84.3	C
700	2	Ar	2241.1	85.5	59.9	86.2	1	R001	EQ_002	86.5	C
800	3	N2	2261.9	85.3	65.5	86.4	1	R005	EQ_001	89.5	B