

试样编号	面料类型	着色方式	检测项目	检测标准代号	面料克重(g/m ²)	试验温度(°C)	试验时长(min)	相对湿度(%)	贴衬织物类型	变色评级(级)	沾色评级(级)	灰卡色差ΔE	色牢度综合指数
TL-0001	雪纺	分散染料湿染	耐摩擦色牢度(干)	GB/T 3920	39.76	22.40	0.34	67.05	标准厚维棉布	3.50	4.50	4.02	78.10
TL-0601	弹力网布	分散染料湿染	耐洗色牢度	GB/T 3921	57.30	43.36	32.59	97.22	粘胶贴衬	5.00	5.00	0.46	97.41
TL-1200	真丝缎	数码墨水印花	耐碱汗渍色牢度	GB/T 3922	143.83	37.95	240.00	99.23	多纤贴衬DW	2.50	3.00	6.37	53.92

