工艺记录编号	毛呢类别	坯布克重（g/m²）	坯布门幅（cm）	预缩方式	处理温度（℃）	给湿率（%）	辊压压力（N/cm）	车速（m/min）	处理道数（道）	成品门幅（cm）	纬向预缩率（%）	残余缩水率（%）	预缩判定
YS0001	粗纺立绒	526.93	170	橡毯预缩	97.69	14.92	39.03	15.58	1.00	160.81	5.41	1.91	观察
YS0002	羊绒大衣呢	490.74	155.44	蒸呢定型	102.39	25.05	19.60	16.64	2.00	147.58	5.06	2.15	观察
YS0003	羊绒大衣呢	471.86	168.67	橡毯预缩	93.01	13.18	58.43	18.29	4.00	158.49	6.04	1.5	合格