| 工艺批次编号 | 无纺布基材类型 | 染色工艺方式 | 染料类型 | 布面克重(g/m²) | 染液浓度(owf%) | 轧余率(%) | 染液温度(℃) | 固色温度(℃) | 工艺时间(min) | 染液pH值 | 定型车速(m/min) | 上染率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFR-DY-0001 | SMS复合无纺布 | 浸轧焙烘 | 分散染料 | 62.42 | 2.43 | 74.05 | 40.70 | 190.67 | 1.93 | 4.63 | 37.82 | 67.53 |
| NFR-DY-0650 | 纺粘聚丙烯无纺布 | 泡沫染色 | 分散染料 | 53.65 | 7.00 | 32.57 | 34.57 | 181.89 | 4.57 | 5.09 | 29.15 | 68.92 |
| NFR-DY-1300 | 木浆复合水刺无纺布 | 浸轧焙烘 | 活性染料 | 87.06 | 1.09 | 65.57 | 43.11 | 121.52 | 3.12 | 10.52 | 22.91 | 82.38 |